



AQUAPORE

Peinture microporeuse de décoration et de protection pour les menuiseries bois

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds:

La préparation des supports et leurs qualités devront être conformes à la norme NFP 74-201 (réf. DTU 59.1).

Les anciennes peintures non adhérentes seront décapées.

Les anciennes peintures en bon état et adhérentes au support seront préalablement lessivées et bien rincées.

Un test d'adhérence par quadrillage sera ensuite réalisé pour vérifier la bonne compatibilité de AQUAPORE avec les couches de peintures ou les traitements du bois précédents.

Ne pas appliquer en cas d'exudation de résine ou de sève ni en présence de bois humide.

Sur les bois présentant des risques de remontées de tanin (chêne, châtaignier, etc...) appliquer préalablement un primaire adapté.

Les parties métalliques seront préalablement protégées à l'aide de FERROSOTER PRIMAIRE.

L'application d'AQUAPORE se fera à l'aide de matériel (rouleau, pinceau, spalter, etc...) spécifique pour phase aqueuse.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

Application:

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.
- Nettoyage du matériel** : Eau
- Diluant** : Eau
- Dilution** : Brosse (0 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (2 à 5 %).

Processus d'application:

<u>Support</u>	<u>Impression</u>	<u>Finition</u>
bois de menuiseries sans risque de remontée de tanin	1 couche d' AQUAPORE diluée à 10 % appliquée à la brosse	En intérieur 1 à 2 couches d'AQUAPORE diluée à 5 % d'eau. En extérieur 2 couches d'AQUAPORE diluée à 5 % d'eau, appliquer une couche supplémentaire sur les jets d'eau.
Bois de menuiseries intérieures non peints avec risque de remontée de tanin	1 couche de NORWAY	
Bois de menuiseries extérieures non peints avec risque de remontée de tanin	1 couche d'IKARPRIM	
anciennes peintures adhérentes et compatibles		

CONDITIONNEMENT

0.5L - 2.5L - 10L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité