


# PRESTOLITE



## PEINTURE POUR RAVALEMENT A BASE DE RESINE PLIOLITE<sup>®</sup>

	<h3>Définition</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Peinture à base de résine Pliolite<sup>®</sup>.</li> <li>➤ Aspect mat velouté.</li> <li>➤ Classe D2.</li> </ul>
<p>classement AFNOR NFT 36 005 Famille I - Classe 7b1 Classe D2 conforme à la norme P84-403</p>	<h3>Propriétés</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Résout tous les problèmes de ravalement</b> pouvant se poser sous n'importe quel climat, en atmosphère marine ou industrielle.</li> <li>➤ <b>Résiste très bien aux actions alcalines</b> et acides et peut être utilisé sur ciment sec, pH &lt;10.</li> <li>➤ <b>Adhérence excellente.</b></li> </ul>
	<h3>Procès Verbaux d'Essais</h3> <p><b>EDF</b> : peinture figurant au <b>Fichier National des Peintures</b> sous le n° 397</p>
<p>EXTERIEUR</p> <p>INTERIEUR</p>	<h3>Destination</h3> <p>Employé en ravalement lorsque les conditions climatiques sont sévères et que l'on désire un revêtement de longue durée. S'applique sur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Béton,</li> <li>➤ Brique,</li> <li>➤ Ciment,</li> <li>➤ Crépis-ciment, fibre-ciment,</li> <li>➤ Everite,</li> <li>➤ Plâtre, etc...</li> </ul> <p>N'est pas conseillé en application directe sur bois, matériaux fibro-ligneux et sur métal.</p>

## Mise en Œuvre

### Préparation des Surfaces :

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

- ⇒ **Travaux neufs** : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés au recto, selon notre processus d'application.
- ⇒ **Entretien** : éliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou ponçage.  
Sur anciennes peintures brillantes, lessiver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau pour éliminer les parties pulvérulentes.

Dans le cas où le support comporte des traces de moisissures ou de contamination par des champignons, faire un traitement anticryptogamique à l'aide d'IKAR BACTERICIDE.

*Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture*

### Méthode d'Application :

Diluant	Matériel	Taux dilution	Séchage à 20°C, H.N
80-28	Brosse ou Rouleau	0 à 5 %	HP : 1 heure
	Pistolet	10 %	Sec : 10 heures
	Airless	8 %	Recouvrable : 24 heures
Support		Application	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Supports neufs.</b></li> <li>- <b>Anciens fonds</b> farinants préalablement brossés.</li> <li>- <b>Anciennes peintures</b> brillantes préalablement lessivées.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1<sup>ère</sup> couche de <b>PRESTOLITE</b> diluée de 5 à 8 %</li> <li>- 2<sup>ème</sup> couche de <b>PRESTOLITE</b> diluée de 0 à 5 %</li> </ul>	

**Mise à la teinte :** PRESTOLITE peut être livré en teinte suivant le nuancier façade MAESTRIA.

## Caractéristiques Techniques

Aspect final du film sec.....	Mat	
Masse volumique .....	1,55 ± 0,03 g/cm <sup>3</sup>	
Extrait sec.....	En poids : 75 ± 2 %	En volume : 52 ± 2 %
Nettoyage des outils .....	Diluant 80-28 ou White Spirit	
Rendement par couche .....	4 à 8 m <sup>2</sup> /kg - 6 à 12 m <sup>2</sup> /l selon la nature des supports	

## Hygiène et Sécurité

Point Éclair.....	Compris entre 23°C et 55°C	
Transport & Etiquetage .....	Se rapprocher de la fiche de données de sécurité établie selon les Directives Européennes en vigueur	
Conservation .....	1 an en emballage d'origine plein et fermé Stocker dans un endroit frais et aéré	

**Précautions d'utilisation :** consulter la fiche de données de sécurité

## Conditionnement

	2,5 litres		25 kg net	
--	------------	--	-----------	--

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation de garanties.



PEINTURES  
**MAESTRIA**

USINE, LABORATOIRE & BUREAUX

Z.I.-1 rue Denis Papin - 09100 PAMIERS - Ariège - Tél. 05 61 67 97 40 - Fax 05 61 67 05 47  
e-mail : accueil @ maestria.fr