

HORDO



PRESENTATION

- Définition :** Peinture aqueuse à base de copolymère styrène acrylique pour imperméabilisation.
- Propriétés :** Bon rendu, peinture très souple permettant des déformations importantes.
- Destination :** Tuiles, ciment, ardoise, fibrociment, tôle, Schingel...



CARACTERISTIQUES

- Aspect :** Mat velouté.
- Teinte :** Jaune tuile, Rouge tuile, Brun, Vert mousse, Ardoise, Gris et blanc.
- Densité :** $1,50 \pm 0,05$ (blanc)
- Séchage :** Hors poussières : 1 heure
Recouvrable : 6 heures
- Valeur limite en UE.** Catégorie A/i
140 g/l 2007, 140 g/l 2010
Ce produit contient au maximum : 11 g/l de COV
- Extrait Sec Poids :** $73 \% \pm 0,05$ (blanc)
- Extrait Sec volume :** $60 \% \pm 0,05$ (blanc)
- Perméabilité à la vapeur d'eau** SD Norme EN-1062-2 : 1,2 m (moyenne)
- Rendement Moyen :** 6 à 7 m²/L
- Conditionnement :** 3 L - 15 L
- Conservation :** 12 mois dans l'emballage fermé à l'abri du gel.
- Classification Afnor :** Famille I Classe 7 b 2 (NFT 36 005)

Fiche n° 12



MISE EN OEUVRE

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations de la norme NF P 74201 (Réf. DTU 59.1)

Préparation des fonds :

Pour avoir une bonne adhérence, les supports doivent être propres et exempts de souillures grasses. En présence de mousses pulvériser le **TRAITEMENT DES MOUSSES** laisser agir 3 à 4 h (par temps sec) et retirer les mousses à l'eau haute pression. En présence de traces de rouille, nettoyer et après séchage pulvériser le **METO 9**.

Sur zinc, métaux ferreux et sur certaines tuiles non poreuses il est nécessaire d'appliquer une couche de primaire **U103**. Le support peut être légèrement humide mais ne doit pas ressuer (imbibé d'eau).

Application :

Ne pas appliquer le **HORDO** par temps de gel, sur support gelé ou en cours de dégel ou par température inférieure à 6°C.

Dilution 1ère couche 5 à 10%, 2ème couche pure.

Conditions idéales pour application airless : dilution 5%, pression 160, buse 517 ou 519 ou 521, filtre pistolet : 60.

Nettoyage : A l'eau aussitôt après travaux.

Matériel : Rouleau, brosse, pistolet.

HYGIENE ET SECURITE

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur le site www.duralex-peintures.com et aux indications portées sur l'emballage.

Cette fiche a été établie et corrigée le 20/12/06. Elle annule toutes fiches précédentes. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les renseignements fournis sont basés sur les connaissances et notre expérience à ce jour. Elles ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. Les conditions d'application échappant à notre contrôle, ce document n'est pas contractuel et la société DURALEX PEINTURES se réserve le droit de tout changement sans préavis.

HORDO



Jaune Tuile



Rouge Tuile



Brun



Vert Mousse



Ardoise



Gris

+ BLANC

